



(注册于 1992 年)

配方指导

塑胶涂料-ABS、ABS/PC

镜面银效果

内部配方编码	最新增补日期	修订作者
62-90003	20.12.2014	矫**



银箭镜面铝银浆 VMP-1082EA	8.0	www.yj1987.com
乙酸丁酯 NC E / RS 1160	40.0	
醋酸丁酯 85	24.4	
二甲苯	24.4	
乙基乙二醇	0.5	
丁基乙二醇	1.5	
流平剂 Byk 358 N	0.3	www.byk.com
流平剂 Byk 320	0.9	www.byk.com
--合计--	100.0	

应用粘度, DIN 杯, 4毫米

20秒

稀释液

醋酸丁酯85 / 二甲苯 1:1

烘干条件

30 min. at 80 ° C

声明:

本配方由章丘市金属颜料有限公司塑胶漆应用实验室, 根据文献资料结合多年研究实践经验编辑而成, 仅供行业内部人士作技术参考使用, 我公司不对任何据此生产的产品质量承担责任!

章丘市金属颜料有限公司
山东省章丘市桑园工业区
Fax: ++86 (0) 531-8383- 5858
Tel.: ++86 (0) 531-8383- 0688
<http://www.yj1987.com>
<http://www.zqmetallic.com.cn>